

KREATIVDATENBLATT

Holz-Optik

ALLIGATOR
macht's einfach.




Materialien und Verbrauch

Kieselit-Grundierfarbe	0,3-0,4 kg/m ²
Kieselit-Lasur in Farbton 21-22	80-100 ml/m ²
Kieselit-Lasur in Farbton 81-00	80-100 ml/m ²

Werkzeuge

1. Malerwalze
2. Maserboy
3. Lasurbürste
4. Hydroschwamm
5. Fugbrett





Verarbeitung

Untergrundempfehlung:

Für ein optimales Oberflächenergebnis muss der Untergrund gut abgspachtelt sein.

Erstellen der Grundschicht

Kieselit-Grundierfarbe in weiß mit der Malerwalze auf die durchgetrocknete Armierungsmasse satt und gleichmäßig verteilen und mit der Lasurbürste oder der Rückseite des Maserboys die Laufrichtung der Maserung vorgeben¹. Anschließend mit dem Maserboy in einer gleichzeitig ausgeführten ziehenden sowie abwechselnd vor- und zurückkippenden Bewegung die Holzstruktur aufbringen². Die erste Lage muss ca. 24 Stunden, je nach Witterungsverhältnissen trocknen.

Erster Lasurauftrag

Nach der Trocknung der ersten Lage, mit der Lasurbürste die Kieselit Lasur in dem Farbton 21-22 in Laufrichtung der Holzstruktur auftragen³. Die Oberfläche mit einem feuchten Hydroschwamm leicht abziehen und somit die Oberfläche verschleifen⁴. Diese Lage ca. 24 Stunden, je nach Witterungsverhältnissen trocknen lassen.

Tipp: Je häufiger die Oberfläche mit dem Hydroschwamm bearbeitet wird, desto deutlicher wird die Holzstruktur sichtbar.

Zweiter Lasurauftrag

Anschließend mit der Lasurbürste die Kieselit Lasur in dem Farbton 81-00 ebenfalls in Laufrichtung der Holzstruktur auf die Oberfläche aufbringen⁵. Nach dem Auftrag der Kieselit Lasur die Oberfläche sofort mit dem Fugbrett mit Gummi zwei- bis dreimal in Laufrichtung der Holzstruktur abziehen. Das Fugbrett mit Gummi mit erhöhtem Druck in einem 45° Grad Winkel ansetzen⁶.

Tipp: Je mehr Druck auf das Fugbrett ausgeübt wird, desto intensiver wird die Holzstruktur hervorgehoben.

Hinweise:

Je nach Größe der zusammenhängende Fläche ist es für ein optimales Ergebnis sinnvoll, die Fläche in entsprechende Teilabschnitte zu gliedern. Die genannten Farbtöne sind als Empfehlung zu betrachten. Individuelle Farbtongestaltungen sind auf Basis der Farbkollektion Impulse 6000 möglich. Die im Kreativ-Datenblatt gezeigten Oberflächen wurden drucktechnisch erstellt und können vom Originalfarbton abweichen, weshalb die Bestellung eines Handmusters empfehlenswert ist. Am Bauvorhaben ist das Anlegen einer Probefläche ebenfalls ratsam. Neben diesem Kreativdatenblatt sind auch die Hinweise aus den Produktdatenblättern der verwendeten Materialien sowie die Systemzulassungen zu berücksichtigen.